



alabasta Streich- & Rollputz *extrafein*

0,2 mm Korn, gebrauchsfertig, lösungsmittelfrei
hochdeckend, weiß, matt, für Innen

Beschreibung:

Streich- und Rollputz *extra fein* ist ein sehr gut deckender, feinkörniger Anstrich für fein strukturierte Anstriche unterschiedlicher Techniken. Er ist geeignet zur Verfeinerung von Putzen, sowie zur Erzeugung einer feinen Struktur auf glatten Untergründen. Mit **Streich- und Rollputz *extra fein*** gestrichene Raufasertapeten nehmen Wandlasuren gleichmäßiger an. Das Produkt ist frei von flüchtigen oder die Ozonschicht belastenden Substanzen.

Eigenschaften:

lösungsmittelfrei, chemisch neutral, geruchsarm, gebrauchsfertig, angenehm zu verarbeiten, schnell trocknend, matt, überstreichbar, dampfdiffusionsfähig, abriebfest, abtönbar und geeignet als Untergrund für Wandlasuren.

Dichte: ca. 1,45 g/cm³

Gebinde: 10 l

Viskosität: thixotrop

Reichweite: 1 l reicht für ca. 4 m² pro Anstrich (= 0,25 l/m²). Der tatsächliche Verbrauch ist abhängig von Verarbeitung und Untergrund und ist am Objekt zu ermitteln.

Volldeklaration:

Wasser, Marmormehl, Kalkspat, Talkum, Kreide, Titandioxyd, Sonnenblumenöl, Rizinusöl, Dammar-Harz, Tonerde, Kasein, Methylcellulose, Pottasche, Sojalecithin, 0,01 % Konservierungsmittel aus 1,2-Benzisothiazolin-3-on CAS Nr. 2634-33-5 und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on CAS Nr. 2682-20-4.

Vorbereitung:

Untergrund: Der Untergrund soll fest, tragfähig, trocken, sauber und saugfähig sein.

Lose oder blätternde Altanstriche und Tapeten mechanisch entfernen. Leimfarbenanstriche abwaschen. Alle Untergründe müssen gründlich durchgetrocknet sein. Durchschlagende Flecken von Rost, Ruß, Nikotin, Lignin o. ä. mit Sperrgrund absperren. Flächen staubsaugen.

Grundierung: Eine Grundierung mit **alabasta Universal-Grundierung** ist in den folgenden Fällen zu empfehlen:

- zur Festigung sandender Untergründe
- als Haftbrücke auf wenig saugfähigen und glatten Untergründen wie Öl-, Latex- oder Dispersionsfarben
- zum Ausgleich der Saugfähigkeit verschiedener Untergrundmaterialien, besonders bei Wandlasuren
- auf Gipsfaser- und Gipskartonplatten
- zur Verbesserung des Streichergebnisses auf glatten Putzen wie Gips o.ä.

Raumklima: Auf feuchtem Untergrund ausgeführte Anstriche verlängern die Gesamttrockenzeit und können zu Geruchsbelastungen führen. Ursachen andauernder Raumfeuchtigkeit sind zu beseitigen.

Verarbeitung:

Nicht unter 12 °C verarbeiten. Produkt gut aufrühren. Während der Verarbeitung und Trockenzeit für eine gute Trocknung durch Frischluftzufuhr sorgen (Querlüften). 1-2 mal mit Fell- oder Schaumgummirolle oder Lasurbürste auftragen. Noch fleckige Bereiche erst überstreichen, wenn der Untergrund durchgetrocknet ist. Im Zweifelsfall mit einem Föhn testen.

Abtönung: mit **alabasta Pigmenten** oder von uns frei gegebenen Farbsystemen.

Wandlasuren: mit **alabasta Wandlasuren**.

Trockenzeit: abhängig von Raumklima, Verarbeitung und Untergrund ca. 24 Stunden.

Reinigung: sofort mit Seifenwasser

Lagerung: ungeöffnet, frostfrei und kühl bis zu 9 Monaten haltbar. Angebrochene Gebinde sind bei Temperaturen unter 7 °C bedingt lagerfähig.

Sicherheitshinweise:

Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser spülen. Auch Naturfarben für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Kleinere Farbreste kompostieren oder eintrocknen lassen und in den Bauschutt oder Hausmüll geben. Abfallschlüssel EAK 08011

Diese Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Handwerk. Sie ersetzen nicht die vom Anwender jeweils vorzunehmende Prüfung der Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.